

Сушка материалов ИК оборудованием

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Akzo Nobel Car Refinishes гарантирует оптимальное высыхание продуктов с использованием ИК оборудования только в том случае, когда продукты применены согласно с ТД и применение ИК оборудования было согласно с рекомендациями их изготовителей.

Разнообразное ИК оборудование доступно на рынке с различными длинами волн (короткие, средние, длинные). Поэтому эта ТД может использоваться как общая инструкция. Оборудование ИК с различной длиной волны даст изменения во времени высыхания продукта. Всегда следуйте рекомендациям изготовителя оборудования ИК.

- *Размер ИК элемента (ов) определяет область нагрева поверхности.*
- *Длинноволновое оборудование ИК не включено в этот список из-за его низкой производительности.*
- *Когда используете ИК с программными установками производителя, проверьте их соотношение с данными, приведенными в этом документе, по времени и расстоянию.*

Следующие рекомендации должны соблюдаться для оптимального высыхания продуктов:

- Всегда выдерживайте не менее 5 минут перед началом использования ИК сушки.
- Грунты и полиэфирные шпатлевки могут быть высушены с применением коротковолновой ИК сушкой, с понижением мощности.
- Температурная разница для светлых и темных цветов около 20°C, из-за поглощения темными цветами и отражением светлыми цветами. Для компенсации разницы мы рекомендуем изменять расстояния до объекта, для светлых цветов уменьшать расстояние, для темных увеличивать расстояние.
- Температура на поверхности панели не должна превышать 100°C
- Перед обработкой поверхности или полировкой необходимо охладить поверхность до комнатной температуры.

ИК сушка пластиковых деталей:

Для снижения риска перегрева пластиковой детали и определения расстояния между ИК сушкой и поверхностью мы рекомендуем использовать рулетку. Для сушки необходимо установить наибольшее из указанных расстояний.

- *Не компенсировать расстояния для цвета.*

ИК сушка водоразбавимых продуктов:

Нет рекомендаций для использования ИК оборудования.

Шпатлевки	Коротковолновая сушка		Средневолновая сушка	
	Расстояние	Время (Low)	Расстояние	Время (Low)
	50-70 см	4-5 минут	40-60 см	6-8 минут

Первичные грунты	Коротковолновая сушка		Средневолновая сушка	
	Расстояние	Время (Low)	Расстояние	Время (Low)
	50-70 см	7-9 минут	40-60 см	10-12 минут

Грунты выравниватели	Коротковолновая сушка		Средневолновая сушка	
	Расстояние	Время (L+H)	Расстояние	Время (L+H)
	50-70 см	4+8 минут	40-60 см	6+10 минут
За исключением:				
Primer Surfacer EP II	50-70 см	5+10 минут	40-60 см	5+12 минут

Сушка материалов ИК оборудованием

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловые эмали	Коротковолновая сушка		Средневолновая сушка	
	Расстояние	Время (L+H)	Расстояние	Время (L+H)
Autocryl Plus	50-70 см	6+6 минут	40-60 см	4+8 минут

Лаки	Коротковолновая сушка		Средневолновая сушка	
	Расстояние	Время (L+H)	Расстояние	Время (L+H)
Autoclear Mat	50-70 см	4+6 минут	40-60 см	4+8 минут
Autoclear LV Supreme	50-70 см	4+6 минут	40-60 см	4+8 минут
Autoclear LV Superior	50-70 см	4+8 минут	40-60 см	4+8 минут
Autoclear Plus HS	50-70 см	4+8 минут	40-60 см	4+8 минут
Autoclear Rapid	50-70 см	4+8 минут	40-60 см	4+8 минут
Autoclear LV Exclusive	50-70 см	4+8 минут	40-60 см	4+8 минут

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.sikkenscr.ru

