



Нешлифуемая версия окраски.



Новая деталь в электростатическом грунте.

M600

Стандартный обезжириватель

M200

Colorbuild Plus (Нешлифуемая версия)



5

100 : 25 : 35

Colorbuild Plus
Hardener Non Sanding
Activator Non Sanding






1.3 - 1.4 мм

1 x 1

2.0 - 2.2 bar

мин: 15 мин @ 20°C

макс: 24 часа @ 20°C

Autobase Plus MM



1

100 : 50

Autobase Plus MM
Plus Reducers





Fast
medium
Slow
Extra slow




1.3 - 1.4 бар

2 легких мокрых слоя
1 капельный слой
1.5 - 2.0 бар

До матового вида





Autoclear Plus HS




3

100 : 50 : 10

Autoclear Plus HS
P Hardeners
Plus Reducers

Fast
Medium
Slow
Extra slow



1.3 - 1.4 мм

2 x 1

2.0 - 2.2 бар

5-10 мин @ 20°C

4-10 часов @ 20°C

15-45 мин @ 60°C