



## Нешлифуемая версия окраски.

Новая пластиковая деталь.

**M700**




M700




Антистагический обезжириватель

**M200**



M200



**Colorbuild Plus (Нешлифуемая версия)**



5

100 : 25 : 35

Colorbuild Plus

Hardener Non Sanding

Plastic Additive



1.3 - 1.4 мм



мин: 15 мин @ 20°C



1 x 1  
2.0 - 2.2 bar



макс: 24 часа @ 20°C

**Autobase Plus MM**



1

100 : 50

Autobase Plus MM

Plus Reducers



Fast



medium



Slow



Extra slow



1.3 - 1.4 bar




До матового вида



2 легких мокрых слоя  
1 капельный слой  
1.5 - 2.0 bar

**Autoclear Plus HS**




3

100 : 50 : 10


Autoclear Plus HS

P Hardeners


Plus Reducers




Fast




Medium




Slow




Extra slow




1.3 - 1.4 мм



5-10 мин @ 20°C



2 x 1  
2.0 - 2.2 bar



4-10 ячасов @ 20°C  
15-45 мин @ 60°C