



Washprimer 1K CF




100:50



1



S1.1.17



1.2-1.5
1.7-2.2 bar



1-2 слоя



следующее покрытие через
15 мин, до 24 часов при 20°C



Autosurfacers Rapid



3:1:2




12



S3.2.28

**Autosurfacers Rapid
Hardener**



1.2-1.4



1 слой



следующее покрытие через
15 мин, до 24 часов при 20°C



Autobase Plus




100:50



1



S5.2.65



1.2-1.5
1.7-2.2 bar



Солиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 + ½ coat



между слоями: 3-5 мин.
перед лаком: 15 мин. 20°C



Autoclear LV Supreme



100:40:10



22



S5.2.77

**Autoclear LV
Supreme Hardener**

**Autoclear LV
Supreme Thinner**



1.2-1.4
1.7-2.2 bar



2 слоя



между слоями: 1-5 мин. 20°C
перед сушкой: 1-5 мин. 20°C



8 часов при 20°C
35 мин при 60°C



M600

S4.01.00



Используйте респиратор для индивидуальной защиты