

Стандартная система ремонта.

Металлическая деталь.

M600



M600



Стандартный обезжириватель

M200



M200



Polykit IV

100 : 2.5



Polykit IV



Bodyfiller Hardener



3-4 мин @ 20°C

15-20 мин @ 20°C

50-70 см

4-5 мин (пол. мощности)

Washprimer 1K CF



1

Washprimer 1K CF

100 : 50



Plus Reducers



1.3 - 1.6 мм

1 x 1

1.5 - 2.0 bar

мин: 15 мин @ 20°C

макс: 24 часа @ 20°C

Autosurfacер HB



23

Autosurfacер HB

5 : 1 : 1



P Hardeners



Plus Reducers



Fast

Medium

Slow

Extra Slow

1.8 - 2.0 мм

2-3 x 1

1.5 - 2.0 bar

5-10 мин @ 20°C

3 часа @ 20°C

30 мин @ 60°C

Autobase Plus MM



1

Autobase Plus MM

100 : 50



Plus Reducers



Fast

medium

Slow

Extra slow

1.3 - 1.4 bar

2 легких мокрых слоя

1 капельный слой

1.5 - 2.0 bar

До матового вида

Autoclear Plus HS



3

Autoclear Plus HS

100 : 50 : 10



P Hardeners



Plus Reducers



Fast

Medium

Slow

Extra slow

1.3 - 1.4 мм

2 x 1

2.0 - 2.2 bar

5-10 мин @ 20°C

4-10 ячасов @ 20°C

15-45 мин @ 60°C