Техническая документация

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02 RUS



Быстросохнущий однокомпонентный адгезионный грунт, созданный для ремонта пластиковых деталей автомобиля.



Пропорции

Готовый к применению




Оборудование

1.2-1.4_{MM}



Нанесение

1 Слой



Выдержка

20 минут при 20°C



Последующие покрытия

Все грунты-выравниватели Wanda, базовое покрытие и акриловая эмаль (в пределах 24 часов)



Безопасность

Использование соответствующего респиратора Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

1/3 AkzoNobel

Техническая Документация

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02 RUS



Основные	610 1K Plastic Primer: Полиэфирные смолы
компоненты	
Поверхности,	Все пластиковые детали автомобиля, сделанные из всех видов пластмассы, за исключением
пригодные для обработки:	чистого РЕ (Полиэтилена).
	Важно: Не наносите грунт 1K Plastics Primer на новые пластиковые детали, которые имеют слой заводского грунта.
Тодготовка	Предварительно вымойте поверхность теплой водой и моющим средством, затем тщательно
поверхности	промойте чистой водой.
	Удалите загрязнения поверхности обезжиривателем Wandabase SB Degreaser.
Тропорции	Wanda 610 1K Plastics Primer готовый материал для применения
смешивания	(тщательно перемешайте материал перед применением)
Голщина пленки	1-4мкм
Георетический	11 ${\sf M}^2$ / литр при толщине пленки в 1 мкм.
расход	Важно : Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы конструкции, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения.
Зязкость	15-17c (DIN Cup 4 при 20°C)
Нанесение	Нанесите один мокрый слой на обрабатываемую поверхность пластиковой детали.
Открытое время	Соблюдайте выдержку минимум 20 минут при 20°C перед нанесением следующего материала Последующий материал должен быть нанесен не позднее 24 часа при 20°C .
Последующие покрытия	Грунты-выравниватели, базовое покрытие и акриловая эмаль Wanda.
Очистка оборудования	Wanda растворитель и нитроцеллюлозный растворитель
/становки	Краскопульт: Диаметр дюзы Воздушное давление
краскопульта	Подача самотеком: 1.2-1.4 мм 1.7-2.2 bar
Процесс	Нанесите одинарный мокрый слой, сделайте выдержку не менее 20 минут перед нанесением грунтов-выравнивателей, базового покрытия и акриловой эмали.
Срок годности	2 года при 20°C
VOC	2004/42/IIb(e)(840)780 В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIB.d) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр. Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 780 г/литр.

2/3 AkzoNobel

Техническая Документация Wanda 610 1K Plastic Primer — W2.01.02 RUS



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия» Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.wandarefinish.com/ru

3/3 AkzoNobel