

Техническая Документация

Wanda 620 Primer Light Grey/ Dark Grey

—W2.01.03 RUS




Универсальный быстросохнущий грунт в аэрозольной упаковке, специально создан для нанесения на шлифованные места. Грунт доступен в светло-сером и темно-сером цветах для оптимальной укрывистости финишного покрытия.



Пропорции

Готовый к нанесению
Тщательно взболтайте баллон перед применением.



Дистанция нанесения

12-18 см




Нанесение

2-3 слоя



Использование

Для очистки форсунки переверните баллон и нажмите на нее.



Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20°C



Сушка

20°C
30 минут

60°C
15 минут



Обработка

P500

Техническая Документация

Wanda 620 Primer Light Grey/ Dark Grey

—W2.01.03 RUS



Продукты и добавки Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey

Поверхности, подходящие для обработки	<ul style="list-style-type: none"> • Сталь • Существующее покрытие • Все грунты Wanda 						
Подготовка поверхности	<p>Финальный шаг сухого шлифования: P320</p> <p>Финальный шаг шлифования с водой: P600</p>						
Нанесение	<p>Нанесите 2 или 3 одинарных слоя; делая выдержку между слоями до состояния «на отлип». Это время может быть от 5 до 10 минут при 20°C. Это время зависит от условий во время нанесения.</p>						
Толщина пленки	25-30 мкм						
Время сушки	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Сушка</th> <th>20°C</th> <th>60°C*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>30 минут</td> <td>15 минут</td> </tr> </tbody> </table>	Сушка	20°C	60°C*		30 минут	15 минут
Сушка	20°C	60°C*					
	30 минут	15 минут					
	<i>* Температура на поверхности детали</i>						
Срок годности	1 год						
Цвет	Светло-серый и тёмно-серый.						
VOC	<p>2004/42/IIВ(е)(840)680</p> <p>В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIВ.d) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр.</p> <p>Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 680 г/литр.</p>						

Техническая Документация

Wanda 620 Primer Light Grey/ Dark Grey

—W2.01.03 RUS



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.wandarefinish.com/ru