

# Техническая Документация

## Wanda 860 Clear AS HS

### —W1.05.11 RUS



Двухкомпонентный лак превосходно работает в сочетании с базовым покрытием Wanda Basecoat MAX. Этот продукт обладает высокой стойкостью к царапинам, имеет великолепный блеск и хорошую растекаемость.



#### Пропорции

2: Wanda 860 Clear AS HS  
 1: 320 Hardener Rapid / 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow  
 10% 120 Thinner Rapid / 110 Thinner Standard / 100 Thinner Slow



#### Мерная линейка

Используйте мерную линейку W3




#### Оборудование

Диаметр дюзы: 1.2-1.4 мм  
 Рабочее давление: 1.7-2.2 bar  
 \*Изучите инструкцию к краскопульту



#### Нанесение

2 x 1 слоя  
 Первым нанесите равномерный мокрый слой, после соответствующей выдержки нанесите полный мокрый слой.



#### Выдержка

Между слоями: 8-15 минут при 20°C  
 Перед сушкой: 8-10 минут 20°C



#### Сушка

	20°C	60°C
Wanda Hardener 320 Rapid	4 часа	15 минут*
Wanda Hardener 310 Standard	6 часов	30 минут *
Wanda Hardener 300 Slow	16 часов	45 минут *

\*температура объекта



#### Безопасность

Использование соответствующего респиратора  
 Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

# Техническая Документация

## Wanda 860 Clear AS HS

### —W1.05.11 RUS



<b>Продукты и добавки</b>	<b>Wanda 860 Clear AS HS</b> 320 Hardener Rapid / 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow 120 Thinner Rapid / 110 Thinner Standard / 100 Thinner Slow		
<b>Поверхности, подходящие для обработки</b>	Существующее покрытие Wandabase MAX		
<b>Пропорции</b>	2: Части Wanda 860 Clear AS HS 1: Часть 320 Hardener Rapid / 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow 10%: Частей 120 Thinner Rapid / 110 Thinner Standard / 100 Thinner Slow  Используйте мерную линейку W3		
<b>Краскопульт</b>	С верхним бачком	1.2-1.4 мм	1.7-2.2 bar*
	*Изучите инструкцию к краскопульту		
<b>Нанесение</b>	Нанесите равномерный слой, сделайте выдержку 8-15 минут при 20°C (зависит от выбранных отвердителя и растворителя). Затем нанесите равномерный полный мокрый слой, сделайте выдержку 8-10 минут при 20°C перед началом сушки. Это время зависит от температуры во время нанесения.		
<b>Срок годности после смешивания</b>	Wanda 860 Clear AS HS Hardener	20°C.	3 часа
	320 Hardener Rapid		1.5 часа
	310 Hardener Standard		2.5 часа
	300 Hardener Slow		3 часа
<b>Сушка</b>			
	<b>Полностью сухой:</b>	<b>20°C</b>	<b>60°C*</b>
	320 Hardener Rapid	4 часа	15 минут
	310 Hardener Standard	6 часов	30 минут
	300 Hardener Slow	16 часов	45 минут
	<b>Сухой от пыли</b>		
	320 Hardener Rapid	15 минут	5 минут
	310 Hardener Standard	30 минут	10 минут
	300 Hardener Slow	45 минут	20 минут

# Техническая Документация

## Wanda 860 Clear AS HS

### —W1.05.11 RUS



---

<b>Полировка</b>	Лак готов к полировке через час после окончания цикла сушки.
------------------	--

---

<b>Толщина пленки</b>	Рекомендованное нанесение (2 слоя)      45-55 мкм
-----------------------	---

---

<b>Теоретический расход</b>	Готовой к нанесению смеси при толщине пленки 1 мкм: $\pm 400 \text{ м}^2/\text{литр}$ .  Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе: от формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.
-----------------------------	--

---

<b>Очистка оборудования</b>	Wanda растворитель или нитроцеллюлозный растворитель
-----------------------------	--

---

<b>Хранение</b>	Срок хранения продукта определен, когда он хранится в закрытой таре при температуре 20°C. Избегайте больших температурных перепадов. Срок годности: 4 года при 20°C.
-----------------	--

---

<b>VOC</b>	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIB.d) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр. Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 560 г/литр.
------------	--

---

# Техническая Документация

## Wanda 860 Clear AS HS

### —W1.05.11 RUS



#### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

#### Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

[www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)

#### ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.wandarefinish.com/ru](http://www.wandarefinish.com/ru)