


Техническая Документация

Wanda 520 Putty Plastic

—W3.02.06 RUS



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения незначительных повреждений и неровностей на пластиковых деталях. Эта шпатлевка имеет идеальные адгезионные свойства ко всем типам пластика.



Пропорции

100 : весовых частей 520 Putty Plastic
2: весовых части Hardener



5-8 минут




Время сушки

30-45 минут при 20°C



Перед нанесением грунта-выравнивателя

P80-P180
P120-P220



Последующие покрытия Wanda:

600 Filler 4:1
610 1K Plastic Primer
620 Primer Light / Dark Grey
640 Filler Multi
650 Filler HB 5:1
670 Filler HB 4:1



Безопасность

Использование соответствующего респиратора
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха

Техническая Документация

Wanda 520 Putty Plastic

—W3.02.06 RUS



Продукты и добавки	Wanda 520 Putty Plastic Отвердитель (входит в набор)
Основные компоненты	520 Putty Plastic: Полиэфирные смолы Hardener: Пероксид
Поверхности, подходящие для обработки	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковые детали Важно: Не наносите шпатлевку 520 Putty Plastic на термопластичные акриловые покрытия, на травящие грунты.
Подготовка поверхности	Подготовка поверхности с P80-P180 и обезжиривание
Пропорции	100 весовых частей 520 Putty Plastic 2 весовых части Hardener Важно: Не добавляйте большее количество отвердителя. Тщательно перемешайте до получения однородной по цвету массы.
Срок годности после смешивания	5-8 минут при 20°C
Нанесение	Нанесите шпатлевку шпателем на подготовленную и обезжиренную поверхность.
Очистка оборудования	Wanda растворитель или нитроцеллюлозный растворитель
Сушка	Готовый для обработки 30-45 минут при 20°C При использовании принудительной сушки, температура поверхности не должна превышать температуру в 70°C, это необходимо для предотвращения следующих дефектов: растрескивания, пузырения и потери адгезионных свойств материала.
Обработка	Рекомендованная градация абразивного материала (Подготовка): P120-P220 сухое шлифование Рекомендованная градация абразивного материала (Перед грунтованием): P220-P320 сухое шлифование
Последующие покрытия	600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Light / Dark Grey 640 Filler Multi 650 Filler HB 5:1 670 Filler HB 4:1
Хранение	Срок хранения продукта определен, когда он хранится в закрытой таре при температуре 20°C. Избегайте больших температурных перепадов. Срок годности: 1.5 года при 20°C.
VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIB.d) в готовой к нанесению смеси составляет 250 г/литр. Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 120 г/литр.

Техническая Документация

Wanda 520 Putty Plastic

—W3.02.06 RUS



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.wandarefinish.com/ru