

LV 851 Washprimer AS 8514-001

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Двухкомпонентный, травящий, первичный грунт, создан для нанесения на все виды металла. Этот продукт обладает великолепными адгезионными свойствами и антикоррозионной защитой, в особенности стальных и алюминиевых поверхностей. Первичный грунт создан для применения в строительстве, ремонте и восстановлении коммерческого транспорта и прицепов.



100 Autocoat BT LV 851 Washprimer AS

100 Autocoat BT LV 851 Washprimer Hardener




Установки краскопульты:
1.5-1.9 мм

Рабочее давление:
1.7 – 2.2 bar на входе



1 слой



Выдержка:

15-20 минут при 20°C



Последующие покрытия:

Autocoat BT 300 Filler, Autocoat BT Topcoat MM/RM



Использование соответствующего респиратора

Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

LV 851 Washprimer AS 8514-001

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание:

Двухкомпонентный, травящий, первичный грунт, создан для нанесения на все виды металла. Этот продукт обладает великолепными адгезионными свойствами и антикоррозионной защитой, в особенности стальных и алюминиевых поверхностей. Первичный грунт создан для применения в строительстве, ремонте и восстановлении коммерческого транспорта и прицепов.

Продукты и добавки:

LV 851 Washprimer AS	8514-001
LV 851 Washprimer Hardener Slow	8514-105
LV 851 Washprimer Hardener Fast	8514-103

Основные компоненты:

LV 851 Washprimer AS	комбинации поливинилбутиральных смол.
LV 851 Washprimer Hardener Slow / Fast	фосфорная кислота.

Поверхности, пригодные для обработки:

- Существующее покрытие, за исключением термопластичных покрытий.
- Стальные поверхности
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь
- Слоистые пластики и фанера
- Sikkens полиэфирные шпатлевки
- Жидкие шпатлевки

Подготовка поверхности:

- Существующее покрытие: Обезжиривание с Autocoat BT 800 Degreaser и сухое шлифование с абразивом градации P280.
- Сталь: Обезжиривание с Autocoat BT 800 Degreaser и сухое шлифование с абразивом градации P180. При необходимости дробеструйная обработка по классу Sa 2.5-3.
- Оцинкованная сталь и нержавеющая сталь, алюминий: Обезжиривание с Autocoat BT 800 Degreaser и обработка матирующим материалом Scotch Brite type A (красный).
- Полиэфирные пластики и фанера: Обезжиривание с Autocoat BT 800 Degreaser сухое шлифование с абразивом градации P280 или обработка матирующим материалом Scotch Brite type A (красный).
- Жидкая шпатлевка и полиэфирные шпатлевки: Обезжиривание с Autocoat BT 800 Degreaser, сухое шлифование с абразивом градации P180-P280

LV 851 Washprimer AS 8514-001

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Пропорции смешивания по объему:

100 частей LV 851 Washprimer AS

100 частей LV 851 Washprimer Hardener Slow / Fast

Вязкость:

16 - 18 секунд DIN Cup 4 при 20°C.

Срок годности после смешивания:

8 часов при 20°C

Примечание: используйте для хранения только пластиковую тару.

Установки краскопульты и рабочее давление:

Краскопульт	Диаметр дюзы	Рабочее давление*
Подача самотеком	1.4-1.8 мм	1.7-2.2 bar на входе
Сифонная подача	1.8 мм	1.7-2.2 bar на входе
Подача под давлением	0.8-1.1 мм	2-3 bar для распыления 0.8- 1.0 bar давление материала

*Для получения подробной информации проверьте спецификацию на краскопульт

Нанесение:

Нанесите 1 одинарный слой LV 851 Washprimer AS

Примечание:

1. Наносить грунт необходимо только на сухую поверхность.
2. Грунт LV 851 Washprimer AS не может быть использован при относительной влажности ниже 30% и более 75% при 20°C.
3. Не наносите грунт LV 851 Washprimer AS сухими слоями.
4. Грунт LV 851 Washprimer AS может быть нанесен кистью.
5. Не наносите на грунт LV 851 Washprimer AS следующие материалы: эпоксидный грунт, базовое покрытие, жидкую и полиэфирную шпатлевки.
6. При необходимости применения герметика, его всегда наносите на травящий грунт.

Толщина пленки:

5 -8 мкм

LV 851 Washprimer AS 8514-001

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Теоретический расход:

Готово к нанесению смеси при толщине пленки в 1 мкм

м²/литр

± 68

Примечание:

Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе от: формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.

Очистка оборудования:

Используйте нитроцеллюлозный растворитель или растворитель Autocoat BT 800 Reducer Medium 8099-204.

Время выдержки:

Для оптимальной производительности:

Hardener Slow	15°C	25°C
Последующее покрытие:	40 мин	20 мин
Hardener Fast	15°C	20°C
Последующее покрытие:	30 мин	15 мин

Важно:

Шлифование грунта возможно после 2 часа при 20°C.

Последующие покрытия:

Autocoat BT 300 Filler

Autocoat BT Topcoat MM/RM Autocoat BT LV 850 Sealer

Важно:

1. Максимальное время до нанесения последующего покрытия на грунт LV 851 Washprimer AS составляет 24 часа.
2. В случае превышения «открытого времени» необходимо нанести тонкий слой грунта LV 851 Washprimer AS

LV 851 Washprimer AS 8514-001

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Упаковка:

LV 851 Washprimer AS	5 литров в 5 литровой банке
LV 851 Washprimer Hardener Slow	5 литров в 5 литровой банке
LV 851 Washprimer Hardener Fast	5 литров в 5 литровой банке

VOC:**2004/42/IIВ(с)(780)740**

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIВ.d) в готовой к нанесению смеси составляет 780 г/литр.

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 740 г/литр.

Срок годности:

LV 851 Washprimer AS	2 года
LV 851 Washprimer Hardener Slow	2 года
LV 851 Washprimer Hardener Fast	2 года

Хранение:

Срок хранения продукта определен, когда он хранится в закрытой таре при температуре 20°C. Избегайте больших температурных перепадов.

Минимальная температура хранения:	5°C
Максимальная температура хранения:	35°C

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**Данные о Washprimer AS и добавки:**

Для профессионального применения. (См. паспорт безопасности).

Смотри текст на этикетках банок.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности на производстве и утилизации отходов

LV 851 Washprimer AS 8514-001

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Sales-CR.ru@akzonobel.com

www.sikkenscv.ru