

Dynacoat Extra Speed - акселератор, специально разработанный для сокращения времени сушки и улучшения сквозного отверждения лаков Dynacoat Clear 6000 HS AS и Dynacoat Clear 3000 Fast AS. Данная добавка разработана для использования в локальном ремонте и при окраске одной панели.

**ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ ЛАКА****Clear 3000 Fast AS**

2 Dynacoat Clear 3000 Fast AS  
1 Flexi Hardener  
10-20% Extra Speed

**Clear 6000AS**

2 Dynacoat Clear 6000 HS AS  
1 Flexi Hardener  
10-20% Extra Speed

**МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА**

Использование Dynacoat мерной линейки  
D1

**НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА**

Краскопульт 1.2-1.4 мм  
Давление 1.7-2.2 bar на входе  
HVLP max 0.7 при на головке

**НАНЕСЕНИЕ**

Для получения более детальной информации изучите ТД на применяемый лак

**ВЫДЕРЖКА**

Для получения более детальной информации изучите ТД на применяемый лак.

**СУШКА**

Для получения более детальной информации изучите ТД на применяемый лак.

Dynacoat Clear 3000 Fast AS	D1.05.23
Dynacoat Clear 6000 HS AS	D1.05.24
Срок хранения:	2 года при 20°C

**Важно:**

**Не рекомендовано применение добавки Extra Speed при температуре выше 25 °C.**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel: +31(0)71308-6944

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Akzo Nobel.

**Головная организация**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)

**ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»**

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.dynacoat.ru](http://www.dynacoat.ru)